

TECTYL 846-K-19

Opis

TECTYL 846-K-19 to uniwersalny antykorozyjny środek rozcieńczony rozpuszczalnikiem, na bazie wosku, spełniający najszerszą gamę wymagań dotyczących zastosowań do ochrony antykorozyjnej pojazdów, zabezpieczenia maszyn i części podczas przechowywania.

TECTYL 846-K-19 jest zatwierdzony zgodnie z niemiecką specyfikacją wojskową TL 8030-0015 Kwalifikacja QB Nr B-0160, BW Kod CY6010.

TECTYL 846-K-19 chroni części podczas przechowywania wewnątrz i na zewnątrz a także podczas transportu krajowego i międzynarodowego.

TECTYL 846-K-19 po utwardzeniu tworzy ciemnożółtą, półprzezroczystą, trwałą powłokę woskową.

Charakterystyczne właściwości

Temperatura zapłonu; PMCC	40	°C
Ciężar właściwy w temperaturze 60°F	0.87	kg/l
Zalecana grubość suchej powłoki	50	mikronów (minimum)
Teoretyczne pokrycie przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej	9.4	m ² /l
Nielotny	53	ciężar %
Lepkość; DIN (53 211) Kubek nr 4 w temp. 20°C (w momencie produkcji)	140	sekund
Czas schnięcia, aby dotyk nie zostawiał śladu w temp. 25°C	± 2	godzin
Czas utwardzania w temp. 25°C	± 24	godzin
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) (ASTM D-3960)	406	g/l

Przyspieszone próby korozyjne:

przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej

Mgła solna; 5% NaCl w temp. 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117) (Płyty stalowe DIN 1623)	40+	dni
Wilgotność; 100% WW; przy temp. 40°C; DIN 50 017-KK (Płyty stalowe DIN 1623)	100+	dni

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w życie:	Zastępuje:	Inicjały autora:	Strony	Kod:
2012-06-20	2006-08-08	RAMVT	1/2	TECTYL 846-K-19.DOC

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są według naszej wiedzy prawidłowe. Zalecenia lub sugestie zawarte w niniejszym biuletynie są podawane bez gwarancji lub zapewnienia co do wyników. Przed zastosowaniem zalecamy dokonanie oceny tych zaleceń i sugestii we własnym laboratorium. Nasza odpowiedzialność z tytułu roszczeń na skutek unieważnienia gwarancji, zaniedbania lub z innych tytułów jest ograniczona do ceny zakupu materiału. Z treści zawartych w niniejszej publikacji nie należy wnioskować swobody korzystania z jakiegokolwiek patentu będącego własnością firmy Ashland lub innych.

TECTYL 846-K-19

Przygotowanie powierzchni:

Maksymalną wydajność preparatu **TECTYL 846-K-19** można uzyskać tylko pod warunkiem, że powierzchnie metalowe, które mają zostać zabezpieczone będą czyste, suche i oczyszczone z rdzy, oleju i walcowiny. Valvoline zaleca, aby temperatura metalowego podłoża podczas nakładania preparatu wynosiła od 10 do 35 °C.

Zastosowanie:

TECTYL 846-K-19 to środek gotowy do użycia. **TECTYL 846-K-19** może ulegać sedymentacji wosku. Z tego powodu przed użyciem produktu należy go delikatnie wymieszać, aby zapewnić jednorodną konsystencję.

Jeżeli produkt zgęstnieje na skutek przechowywania w niskiej temperaturze lub utraty rozpuszczalnika podczas używania, skontaktuj się z firmą Valvoline. **NIE ROZCIENIĆ** preparatu **TECTYL 846-K-19**. Nieprawidłowe rozcieńczenie będzie miało negatywny wpływ na budowę powłoki, czas schnięcia oraz wydajność preparatu. Valvoline zaleca, aby temperatura otoczenia oraz produktu w czasie nakładania preparatu wynosiła od 10 do 35 °C. Preparat **TECTYL 846-K-19** można nanosić metodą natrysku bezpowietrznego lub za pomocą pędzla.

Usuwanie:

TECTYL 846-K-19 można usunąć za pomocą benzyny lakowej lub jakiegokolwiek podobnego rozpuszczalnika naftowego, gorącej kąpieli zasadowej lub pary niskoprężnej.

Przechowywanie:

Preparat **TECTYL 846-K-19** należy przechowywać w temperaturach pomiędzy 10-35 °C. Przed użyciem należy delikatnie wymieszać. Ze względu na swój skład preparat **TECTYL 846-K-19** może w trakcie przechowywania ulegać poprodukcyjnym zmianom lepkości.

We właściwych warunkach preparat **TECTYL 846-K-19** można przechowywać co najmniej przez 3 lata.

Przeostroga:

Odpowiednia wentylacja jest niezbędna do utwardzenia oraz w celu zapobieżenia powstawaniu palnej cieczy. **CZĘŚCIOWO UTWARDZONA POWŁOKA NIE POWINNA BYĆ NARAŻANA NA KONTAKT ZE ŹRÓDŁAMI ZAPŁONU TAKIMI JAK POCHODNIE, PŁOMIENIE, ISKRY, NADMIERNIE WYSOKA TEMPERATURA LUB PALNIKI.** Dodatkowe informacje na temat manipulowania preparatem oraz pierwszej pomocy można uzyskać w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Uwaga:

Nie zaleca się nakładanie żadnego preparatu pod lub na tę powłokę. Zastosowanie dodatkowych powłok może doprowadzić do niezgodności chemicznej i mieć negatywny wpływ na wydajność powłoki, jak określono w części Typowe właściwości. Jeżeli wymagana jest powłoka gruntowa inna niż produkt zalecany przez Valvoline, należy uzyskać pisemne upoważnienie z firmy Valvoline.

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w życie:	Zastępuje:	Inicjały autora:	Strony	Kod:
2012-06-20	2006-08-08	RAMVT	2/2	TECTYL 846-K-19.DOC