

## TECTYL AMBER -Spray-

### Opis

**TECTYL AMBER -Spray-** to preparat zapobiegający korozji na bazie woskowej, rozcieńczony rozpuszczalnikiem, o bursztynowym zabarwieniu, który jest dostarczany w postaci puszkki z aerozolem. **TECTYL AMBER -Spray-** ma dobre właściwości odpierające wodę oraz zdolność penetracji, dzięki czemu nadaje się jako środek do zapobiegania korozji do wielu zastosowań: samochodowych, okrętowych, gospodarstwa domowego i przemysłowych.

**TECTYL AMBER Spray** tworzy mocną, woskową, przezroczystą powłokę o bursztynowym zabarwieniu.

### Charakterystyczne właściwości

Rodzaj propelentu:	Propan/Butan.	
Temperatura zapłonu; PMCC:	< 0	°C
Zalecana grubość suchej powłoki	50	mikronów
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) (ASTM D-3960)	494	g/l

### Przyspieszone próby korozyjne:

przy średniej zalecanej grubości powłoki suchej

Mgła solna; 5% NaCl w temp. 35°C; DIN 50 021 (ASTM B-117) (Płyty stalowe DIN 1623)	21+	dni
Wilgotność; 100% WW; przy temp. 40°C; DIN 50 017-KK (Płyty stalowe DIN 1623)	75+	dni

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w życie:	Zastępuje:	Inicjały autora:	Strony	Kod:
Kwiecień 26, 11	Sierpień 23, 07	RAMVT	1/2	Tectyl AMBER spray.doc

*Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są według naszej wiedzy prawidłowe. Zalecenia lub sugestie zawarte w niniejszym biuletynie są podawane bez gwarancji lub zapewnienia co do wyników. Przed zastosowaniem zalecamy dokonanie oceny tych zaleceń i sugestii we własnym laboratorium. Nasza odpowiedzialność z tytułu roszczeń na skutek unieważnienia gwarancji, zaniedbania lub z innych tytułów jest ograniczona do ceny zakupu materiału. Z treści zawartych w niniejszej publikacji nie należy wnioskować swobody korzystania z jakiegokolwiek patentu będącego własnością firmy Ashland lub innych.*

## TECTYL AMBER -Spray-

### Przygotowanie powierzchni:

Maksymalną wydajność preparatu **TECTYL AMBER Spray** można uzyskać tylko pod warunkiem, że powierzchnie metalowe, które mają zostać zabezpieczone będą czyste, suche i oczyszczone z rdzy, oleju i walcowiny. Valvoline zaleca, aby temperatura metalowego podłoża podczas nakładania preparatu wynosiła od 10 do 35 °C.

### Zastosowanie:

**TECTYL AMBER -Spray-** zapewnia maksymalną wydajność podczas rozpylania, gdy temperatura otoczenia oraz produktu mieści się w przedziale od 10-25 °C. Przed użyciem preparatu **TECTYL AMBER -Spray-** należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem i spryskiwać powierzchnię z odległości ok. 25 cm.

Ze względu na to, że preparat **TECTYL AMBER -Spray-** to produkt szybko schnący, nałożenie zbyt grubej warstwy jednorazowo może spowodować efekt „igłowania”. Valvoline zaleca rozpylanie jednorazowo jednej warstwy, odczekanie 2 do 3 minut, a następnie naniesienie kolejnej warstwy. Czynność należy powtarzać aż do uzyskania wymaganej grubości powłoki.

### Usuwanie:

**TECTYL AMBER Spray** można usunąć za pomocą benzyny lakowej lub jakiegokolwiek podobnego rozpuszczalnika naftowego, gorącej kąpieli zasadowej lub pary niskoprężnej.

### Przechowywanie:

Preparat **TECTYL AMBER Spray** należy przechowywać w temperaturach pomiędzy 10-35 °C. Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć opakowaniem. Aby przechować produkt po użyciu, należy odwrócić opakowanie i przez kilka sekund wcisnąć przycisk spryskiwania, aby oczyścić dyszę. Pojemnik pod ciśnieniem. Trzymać z dala od substancji palnych o chronić przez bezpośrednim światłem słonecznym oraz temperaturami powyżej 50°C. We właściwych warunkach preparat **TECTYL AMBER Spray** można przechowywać co najmniej przez 3 lata.

### Przeostroga:

Odpowiednia wentylacja jest niezbędna do utwardzenia oraz w celu zapobieżenia powstawaniu palnej cieczy. CZĘŚCIOWO UTWARDZONA POWŁOKA NIE POWINNA BYĆ NARAŻANA NA KONTAKT ZE ŹRÓDŁAMI ZAPŁONU TAKIMI JAK POCHODNIE, PŁOMIENIE, ISKRY, NADMIERNIE WYSOKA TEMPERATURA LUB PALNIKI. Dodatkowe informacje na temat manipulowania preparatem oraz pierwszej pomocy można uzyskać w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytwarzanych w następujących lokalizacjach: Europa

Data wejścia w  
życie:  
Kwiecień 26, 11

Zastępuje:  
Sierpień 23, 07

Inicjały autora:  
RAMVT

Strony  
2/2

Kod:  
Tectyl AMBER spray.doc